



Vopsea superlavabilă pentru interior Baumit Divina Classic

Produs

Vopsea superlavabilă albă, mată, cu emisii reduse de substanțe organice volatile, fără solvenți pentru tavane și pereți, recomandată pentru aplicări mecanizate pe suprafețe mari de tip hale de producție, depozite, școli etc.

Compoziție

Lianți organici, adaosuri, apă.

Utilizare

Recomandată pentru suporturile minerale: tencuieli var-ciment, tencuieli ipsos, plăci de gips carton și beton

Clasificare

Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de pericolozitate și fișa de securitate a produsului, se pot găsi pe pagina www.baumit.ro

Date tehnice

Densitate	circa 1,65 kg/dm ³
Timp de uscare	4 ore (pentru primul strat)
Luciu	mat
pH (20°C)	8 - 9
Necesarul de material	ca. 160-165 g/mp la un strat*

*În funcție de suport și tehnica de aplicare consumul exact se determină la lucrare.

Livrare

cutii 25 kg, 1 palet=24 cutii=600 kg
cutii 16 kg, 1 palet=30 cutii=480 kg

Depozitare

18 luni într-un loc uscat, protejat de îngheț.

Asigurarea calității

Verificări permanente în laboratoarele proprii și organisme notificate.

Support

Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.

Pregătire suport

Supportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe.

Supporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic iar suprafața rezultată se va curăța de praf. Se vor efectua reparații (dacă este cazul).

La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare (cca 14 zile/cm grosime).

Suprafețele de beton care prezintă eflorescențe trebuie curățate prin periere.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în știință și practică. Ele sunt orientative și nu implică un raport de drept contractual sau obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Fișa tehnică 2077



baumit.com

Pe suporturile cu capacitate de absorbție ridicată (tencuieli poroase, nisipoase, plăci de gips carton) se aplică un strat de amorsă (Baumit Divina Primer-Grund pentru vopsea de interior).

Punere în operă

Se va amesteca vopseaua Baumit Divina Classic, lent și uniform cu mixerul.

Aplicarea se face cu:

trafaletul sau bidineaua;

Stratul 1 - strat de vopsea Baumit Divina Classic (diluată cu 5% apă), timp de uscare min 4 ore;

Stratul 2 - strat de vopsea Baumit Divina Classic nediluat;

Numărul de straturi recomandate: 2 straturi, în funcție de modul de aplicare, condițiile de exploatare, textura sau porozitatea suprafeței dar și de nuanța produsului. Se aplică în straturi succesive, astfel încât fiecare trecere se suprapune $\frac{1}{2}$ peste cea anterioară. Fiecare strat se aplică în două treceri: una orizontală și cealaltă verticală.

În cazul aplicării cu instalație airless se recomandă duza 0,026 – 0,031 toli sau 0,66 – 0,79 mm, presiunea de 160 – 180 bari și unghiul de pulverizare 400 – 800.

Recomandată pe:

- toate tipurile de tencuieli minerale;
- beton;

Nerecomandată pe:

- straturi de lac sau vopsele de ulei;
- PVC;
- lemn

Indicații

Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Rezistența la apă se obține la 28 zile. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare).

A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.

Măsuri de precauție

A se feri de vopsea ochii și pielea și împrejurimile suprafeței de vopsit, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacul și metalul.

În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea vopselei.