

Fișa tehnică 2078

Vopsea lavabilă pentru interior Baumit Divina ECO



Produs	Vopsea lavabilă albă pentru interior, ecologică, cu emisii de substanțe volatile reduse (COV 0,3 g/l) și prelucrare ușoară, verificată conform SR EN 13300:2002.	
Compoziție	Lianți organici, adaosuri, apă.	
Proprietăți	Vopsea de interior cu putere mare de acoperire, rezistentă la uzură prin frecare umedă, diluabilă cu apă și prelucrare ușoară.	
Utilizare	Vopsea lavabilă pentru interioare, recomandată pentru suporturile minerale: tencuieli var-ciment, tencuieli ipsos, plăci de gips carton și beton.	
Clasificare	Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de pericolozitate și fișa de securitate a produsului, se pot găsi pe pagina www.baumit.ro	
Date tehnice	Densitate	circa 1,65 kg/dm ³
	Timp de uscare	4 ore (pentru primul strat)
	Luciu	mat
	pH (20°C)	8 - 9
	Necesarul de material	ca. 200-250 g/mp la un strat*

*În funcție de suport și tehnica de aplicare consumul exact se determină la lucrare.

Livrare	cutii 25 kg, 1 palet=24 cutii=600 kg
Depozitare	18 luni într-un loc uscat, protejat de îngheț.
Calitate asigurată	Verificări permanente în laboratoarele proprii și organisme notificate.
Prelucrare	Support

Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare.

Pregătirea suportului

Supportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe.

Supporturile vechi, neportante se îndepărtează mecanic iar suprafața rezultată se va curăța de praf. Se vor efectua reparații (dacă este cazul).

La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare (cca 14 zile/cm grosime).

Suprafețele de beton care prezintă eflorescențe trebuie curățate prin periere.

Pe suporturile cu capacitate de absorbție ridicată (tencuieli poroase, nisipoase, plăci de gips carton) se aplică un strat de amorsă (Baumit Divina Primer-Grund pentru vopsea de interior).

Punere în operă

Se va amesteca vopseaua Baumit Divina ECO, lent și uniform cu mixerul.

Aplicarea se face cu:

trafaletul, bidineaua sau instalația airless;

Stratul 1 - strat de vopsea Baumit ECO (diluată cu 5% apă), timp de uscare min 4 ore;

Stratul 2 - strat de vopsea Baumit Divina ECO nediluat;

Numărul de straturi recomandate: 2 straturi, în funcție de modul de aplicare, condițiile de exploatare, textura sau porozitatea suprafeței dar și de nuanța produsului. Se aplică în straturi succesive, astfel încât fiecare trecere se suprapune 1/2 peste cea anterioară. Fiecare strat se

Vopsea lavabilă pentru interior

Baumit Divina ECO

- Prelucrare** aplică în două treceri: una orizontală și cealaltă verticală.
Recomandată pe:
- toate tipurile de tencuieli minerale;
- beton;
Nerecomandată pe:
- straturi de lac sau vopsele de ulei;
- PVC;
- lemn
- Indicații** Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Rezistența la apă se obține la 28 zile. O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare). A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.
- Măsuri de precauție** A se feri de vopsea ochii și pielea și împrejurimile suprafeței de vopsit, în special sticla, ceramica, clincherul, piatra naturală, lacul și metalul.
În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă; nu se va aștepta uscarea vopselei.