

Fișa tehnică 2061

Vopsea pentru interior Klima

Baumit KlimaFarbe



Produs	Vopsea silicatică pentru interior, monocomponentă, gata preparată cu o difuzie ridicată la vapori.	
Compoziție	Liant mineral, adaosuri, apă.	
Proprietăți	Ecologică, fără miros, cu putere ridicată de acoperire ce permite respirația pereților (nu creează peliculă). Datorită proprietăților alcaline, împiedică formarea mușcăiurilor care se formează în camere cu umiditate ridicată. Clasa de lavabilitate 3, conf EN 13300. Se poate colora cu pigmenți rezistenți la mediul alcalin. Nu conține substanțe volatile.	
Utilizare	Vopsea de calitate superioară pentru interioare, recomandată mai ales pentru tencuielile minerale precum și pentru renovarea zugrăvelilor minerale.	
Date tehnice	Densitate:	circa 1,57 kg/dm ³
	Timp de uscare	12 ore (pentru primul strat) 4-6 ore (pentru stratul doi)
	Rezistența la permeabilitatea vaporilor de apă Sd	0,1 - 0,2
	Puterea de acoperire	clasa 2 (conf SR ISO 6504-3:2002)
	Clasa de lavabilitate	clasa 3 (conf SR EN 13300:2002)
	Luciu	Mat
	Necesarul de material	ca. 150-200 g/mp pe strat
Livrare	cutii 25 kg, 1 palet=16 cutii=400 kg	
Depozitare:	12 luni într-un loc uscat, protejat de îngheț ;	
Asigurarea calității	Verificări permanente în laboratoarele din Austria și organisme notificate	
Clasificare conform normelor chimice	Detaliile cu privire la încadrarea în clasele de pericolozitate și fișa de securitate a produsului, se pot găsi pe pagina www.baumit.ro	
Prelucrare	Support	Verificarea suportului se face conform normelor în vigoare. Suportul trebuie să fie uscat, portant, fără praf, permeabil, neted, fără eflorescențe;

Vopsea pentru interior Klima

Baunit KlimaFarbe

Prelucrare	<p>Punere în operă</p> <p>Se va amesteca vopseaua Klima Baunit, lent și uniform cu mixerul. Aplicarea se face cu trafaletul sau bidineaua;</p> <p>Straturi:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 strat de vopsea Klima Baunit (diluată cu 10% apă), timp de uscare min 12 ore;- 1 strat de vopsea Klima Baunit (diluată cu 5% apă); <p>Colorarea se va face cu pigmenți din comerț.</p> <p>Se lucrează ud în ud (fără întreruperi) pentru a împiedica formarea (aparitia nazilor).</p> <p>Pentru suporturi puternic absorbante sau neuniforme se recomandă aplicarea unei amorse cum ar fi Baunit Tiefengrund.</p> <p>Recomandată pe:</p> <ul style="list-style-type: none">- toate tipurile de tencuiele minerale;- beton;- finisaje minerale sau pe bază de silicat; <p>Nerecomandată pe:</p> <ul style="list-style-type: none">- straturi de lac sau vopsele de ulei;- PVC;- lemn;
Indicații	<p>A nu se aplica în condiții de temperatură sub +7°C.</p> <p>O umiditate crescută a aerului și temperaturile mai joase pot prelungi timpul de legare (uscare);</p> <p>A se curăța cu apă uneltele imediat după folosirea lor.</p> <p>Măsuri de precauție</p> <p>A se feri ochii, pielea și împrejmuirile suprafeței de vopsit, în special sticlă ceramică, clincher, piatră naturală, lac și metal.</p> <p>În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multă apă, nu se va aștepta uscarea vopselei.</p>