

Fișa tehnică 2084



Baumit SpeedFix Adeziv rapid pentru profile

Produs

Adeziv mineral pentru fixarea profilelor de colț și profilelor de pontaj pentru tencuieli de var/ciment și tencuieli de var. Pentru montarea și fixarea profilelor pentru tencuieli.

Compoziție

Ciment, nisipuri, aditivi

Proprietăți

Adeziv mineral cu întărire rapidă

Utilizare

BaumitSpeedFix este un mortar predozat pentru fixarea profilelor de colț, profilelor de soclu, profilelor de pontaj și a profilelor rost de dilatație în cazul utilizării tencuielilor interioare și exterioare de var/ciment și var. În plus se poate utiliza de asemenea la fixarea circuitelor și dozelor electrice. Datorită prizei sale rapide (30 minute) și aderenței sale excelente se poate utiliza la fixarea trainică și ușoară a profilelor pentru muchii și a profilelor de pontaj la tencuieli.

Date tehnice

Granulă maximă	3 mm
Timp de lucru	30 min
Acoperire	cca. 21 ml/sac
Necesar de apă	cca. 6 l/sac
Densitate uscată	cca. 1600 kg/m ³

Livrare

Sac 30 kg, 1 palet =48 saci=1440 kg

Depozitare

3 luni la loc uscat pe paleți de lemn

Calitatea asigurată

Verificări permanente în laboratoare proprii.

Categoria conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Legea privind substanțele chimice, vă rugăm să consultați Fișa de siguranță (în conformitate cu articolul 31 și anexa II din Regulamentul 1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18.12.2006) în www.baumit.com sau solicitați Fișa tehnică de securitate din partea producătorului respectiv.

Prelucrare

1. Suportul

Suprafața trebuie să fie curată, uscată, ferită de îngheț, fără praf, absorbantă, fără eflorescențe, portantă și fără părți friabile.

Fișa tehnică 2084



baumit.com

2. Aplicare

Se presară Baumit SpeedFix în apă curată (aproximativ 6 litri de apă per sac), și se amestecă cu un mixer rotativ cu turație redusă până se obține un amestec fără cocoloșe. După amestecare se lasă un timp, aproximativ 3 minute de odihnă, după care se repetă amestecarea. Nu se amestecă cu alte produse. Baumit SpeedFix se aplică în puncte. Distanța între punctele de adeziv va fi hotărâtă în funcție de stabilitatea profilului pontat. Profilul va fi înglobat prin apăsare în mortarul proaspăt.

3. Indicații

Temperatura aerului și a suportului în timpul aplicării și al întăririi trebuie să fie de peste +5 °C.

Atentie!

Nu se utilizează în cazul tencuielilor de ipsos/var sau în cazul tencuielilor pe bază de ipsos.