

Fisa tehnică 1650

Tencuială Style

Baunit StyleTop



- Produs** Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini organice, pentru finisarea fațadelor. Structură periată, pentru interior și exterior cu aplicare manuală sau mecanizată.
- Compoziție** Rășini organice, umpluturi minerale, adaosuri silicaticice, pigmenti, apă.
- Proprietăți** Capacitate de legare a pigmentului bună, rezistent la factorii climatici, rezistență la apa și permeabilă la vapori.
- Utilizare** Protecția și finisarea fațadei, a suprafețelor interioare, pe suport mineral și tencuieli organice. Aplicabil și pe sistemul termoizolant. Grundul Universal este obligatoriu.
- Date tehnice**
- | | |
|---|--|
| Granulație max: | 1,5/2,0/3,0 mm |
| Densitate: | cca. 1,8 kg/dmc. |
| Conductivitate termică (λ): | ca. 0,70 W / mK |
| Coefficient absorbție apă: | <0,15 kg / m ² t ^{0,5} (W ₂) |
| Factor al rezistenței la permeabilitate la vapori (μ): | 110 - 140 |
| Rezistența la permeabilitatea vaporilor de apă (S _d): | 0,22 - 0,28 m (la 2 mm grosime) (V ₂) |
- Culori** Conform paletarului Life pur

| Structura | K 1,5 | K 2 | K 3 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Consum (kg/m ²) | cca. 2,5 | cca. 3,1 | cca. 4,1 |

- Livrare** cutii 30 kg, 1 palet = 16 cutii = 480 kg
- Depozitare** Timp de 12 luni la loc răcoros și ferit de îngheț, a se păstra găleata bine închisă.
- Calitate asigurată** Verificări permanente în laboratoarele din Austria și în institute autorizate cum ar fi MA 39 din Viena.
- Categoria conform normelor chimice** Norma S: S2 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Suport** **Suportul trebuie sa fie uscat, curat, permeabil, portant.**
Se aplică pe: Tencuieli var - ciment, beton;
Tencuieli sau vopsele minerale, Silikat sau de dispersie cu aderență bună.
Tencuieli de ipsos sau gips carton (cu strat de SperrGrund)
Nu se aplică pe: Tencuieli proaspete de var.
Rășini și materiale sintetice
Vopsele de var și humă.
- Pregătire suport** Suprafețele de tencuială friabilă vor fi îndepărtate mecanic sau vor fi întărite cu Baunit TiefenGrund.

Tencuială Style

Baumit StyleTop

Punere în operă

1 strat Universal Grund

1 strat Tencuiala Style

După un timp de uscare al Grundului Universal de minim 24 ore se poate aplica Tencuiala Artline. Se amestecă tencuiala lent și uniform cu mixerul. Tencuiala se aplică cu ferul de glet la grosimea granulei și se structurează cu o drișcă de plastic.

Pentru utilizare la exterior se va avea în vedere mărimea suprafețelor tencuite precizată în tabelul 1.

Indicații și generalități

Temperatura aerului, materialului, și a suportului în timpul aplicării cât și pe perioada de întărire va fi de minim +5° C. Fațada se va proteja de acțiunea directă a razelor solare, ploaie, sau vânt puternic, utilizând plase de fațadă. Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute pot lungi timpul de uscare și modifică neuniform culoarea fațadei

Poate fi revopsită cu:

- Vopsea Style
- Vopsea Granopor
- Vopsea Silikon

Măsuri de precauție

A se feri ochii și pielea de tencuială și împrejurimile suprafeței de tencuit, în special sticlă, ceramică, clincherul, piatra naturală, lacul și metalul. În caz de necesitate, se va clăti imediat partea stropită cu multa apă; nu se va aștepta uscarea tencuielii.